

CONTEGA SOLIDO EXO

Visā lentes laukumā līpoša, difūzijai atvērta, apmetama pieslēgumu
līmleņķe āra darbiem



Tehniskie dati

Materiāls		
Pamatmateriāls	PP flīsis, PP kopolimēra speciālā membrāna	
Līme	modificēta ūdensizturīga SOLID līme	
Atdalošā kārtā	Dalījums 1 vai 2 daļās, ar silikonu pārklāta PE folija	
Īpašības	Normatīvs	Vērtība
Krāsa		melna
sd vērtība	LVS EN 1931	0,7 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai		3 mēnešus
Ūdens stabs	LVS EN ISO 811	> 2.500 mm
Izturība pret lietusgāzēm	Nýsköpunarmiöstöð Íslands	2.400 Pa, visā lentes laukumā
Izturība pret lietusgāzēm	ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5	600 Pa, visā lentes laukumā
Saķēres prasības, ne-/vecināts	DIN 4108-11	izturēts
Apmetams		jā
Iestrādes temperatūra		no -10 °C
Temperatūras stabilitāte		pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana		sausā un vēsā vietā

Pielietojums

Ārējiem vēja necaurlaidīgiem savienojumiem, kas ir izturīgi pret lietus iedarbību, starp membrānām vai koka paneļiem un logiem, durvīm un minerālmateriālu virsmām. Modificēta ūdensizturīga SOLID līme nodrošina ātru un pastāvīgu saķeri ar pamatni. Ielīmētā šuve uzreiz ir vēja necaurlaidīga, un to var pakļaut slodzei. Flīsu var vienkārši apmetināt saskaņā ar montāžas instrukciju.

Atdalīšanas plēves sadalījums

Lentes platums Sadalījums (aptuveni)

80 mm	20 60 mm
100 mm	20 40 40 mm
150 mm	20 70 60 mm
200 mm	20 100 80 mm

Piegādes forma

Art. nr.	GTIN	Garums	Platums	Svars	Pārdošanas vienība	Konteiners
15439	4026639154392	30 m	80 mm	0,98 kg	8	384
15440	4026639154408	30 m	100 mm	1,1 kg	8	288
15441	4026639154415	30 m	150 mm	1,8 kg	4	192
15442	4026639154422	30 m	200 mm	2,4 kg	4	144

Priekšrocības

- ✓ Ietaupa laiku: šuve uzreiz ir izturīga pret lietusgāzēm un to var pakļaut slodzei
- ✓ Var tieši apmetināt: noteikta pāreja starp logu un/vai vēja blīvējumu un apmetumu
- ✓ Drošas šuves: ūdensizturīgajai SOLID līmei ir ārkārtīgi spēcīga saķere arī uz minerālmateriālu pamatnēm
- ✓ Pierādīta izturība pret lietusgāzēm līdz 2400 Pa
- ✓ Neatkarīgi apstiprināta piemērotība: IFT Rosenheimā, Vācijā, veikti testi saskaņā ar MO-01/1.

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamā konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruni +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de



Pamatnes


Pirms montāžas virsmas ir jānotīra ar tīru drānu vai spiediena gaisa plūsmas palīdzību. Nelīdzenās minerālās virsmas ir jāizlīdzina izmantojot apmetumu. Līdentes nepielip pie sasalušām virsmām. Nav pieļaujama ūdens atgrūdošu vielu esamība uz virsmām (piem. smērvielas, tauki un silikons). Virsmām jābūt sausām un noturīgām.

Noturīgi savienojumi veidojas arī ar visām pro clima iekštelņu membrānām un ar citām tvaika izolācijas membrānām (piem. ražotām no PP vai PET). Saķere veidojas arī uz ēvelēta un krāsota koka, cieta plastikāta, OSB, finiera un koka saplākšņa, kā arī uz betona un mūra konstrukcijām.

Labākais rezultāts tiek sasniegts ja virsmas ir tīras un noturīgas. Tā ir Jūsu atbildība pārbaudīt virsmas noturību; dažos gadījumos ir ieteicams veikt saķeres kontrolpārbaudi. Gadījumos, ja virsmas nav pietiekoši noturīgas ieteicams virsmu iepriekš apstrādāt ar TESCON PRIMER grunti.

Pamatnosacījumi

Veicot montāžas darbus lentas nedrīkst nostiept. Akurāti piespiest līpošo daļu pie virsmas, pārlicinoties, ka virsma ir pietiekoši noturīga. Gaisa necaurīdīgs savienojums izveidojas tikai tad, ja līmlentē nav izveidojušies pārrāvumi. Apmetot jāievēro apmetuma ražotāja ieteikumi attiecībā uz neabsorbējošām pamatnēm. Var būt nepieciešama saistviela.



Prüfbericht Nr. 16-000527-PRO2
(PB 1-E03-020310-de-01)
- CONTEGA SOLIDO SL
- CONTEGA SOLIDO EXO
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
24.06.2016

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamā konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsīm par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

