

SOLITEX FRONTA QUATTRO FB

Uguns reakcijas klases B-s1, d0 fasādes membrāna paredzēta slēgtām un atvērtām fasādēm ar atstarpi starp dēļiem līdz 35 mm.



Tehniskie dati

		Materiāls
Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums		Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna		monolītiska
Īpašības	Normatīvs	Vērtība
Krāsa		melna
Virsmas svars	LVS EN 1849-2	145 g/m ²
Biezums	LVS EN 1849-2	0,50 mm
Ūdens tvaika pretestības koeficients μ	LVS EN ISO 12572	160
sd vērtība	LVS EN ISO 12572	0,08 m
Ugunsizturība	LVS EN 13501-1	B - s1, d0
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai		6 mēnešus
Ūdens stabs	LVS EN ISO 811	10.000 mm
Pretestība Ūdens caurlaidība ne-/novēcot*	LVS EN 13859-2	W1 / W1
Ūdensnecaurlaidīgi savienojumi ar "connect" tehnoloģiju, ja līmēšanai tiek izmantots TESCON VANA.	LVS EN 13859-1	W1
Maksimālais stiepes izturība gareniski/šķērsām	LVS EN 13859-2 (A)	260 N/5 cm / 225 N/5 cm
Maksimālā stiepes izturība gareniski/šķērsvirzienā novecojusi*	LVS EN 13859-2 (A)	260 N/5 cm / 220 N/5 cm
Pagarinājums gareniski/šķērsvirzienā	LVS EN 13859-2 (A)	60 % / 80 %
Pagarinājums, kas novecojis gareniski/šķērsvirzienā*	LVS EN 13859-2 (A)	30 % / 40 %
Izturība pret plīsumiem gareniski/šķērsvirzienā	LVS EN 13859-2 (B)	190 N / 220 N
*) Izturīgums pēc mākslīgās vecināšanas	LVS EN 1297 / LVS EN 1296	izturējis (sienām ar atvērtiem savienojumiem)
Elastība zemā temperatūrā	LVS EN 1109	-40 °C
Temperatūras stabilitāte		pastāvīga -40 °C līdz +80 °C
Siltumvadītspēja		0,04 W/(m·K)
CE-marķējums	LVS EN 13859-2	pieejams

Pielietojums

Fasādes membrāna paredzēta slēgtām un atvērtām fasādēm (dēļu sprauga līdz 35 mm, dēļu platums ir vismaz 3 x lielāks par spraugu). Uzsādišanai uz dēļu klāja, kokšķiedras plāksnēm un visiem siltumizolācijas materiāliem.

Piegādes forma

Art. nr.	GTIN	Garums	Platums	Saturs	Svars	Pārdošanas vienība	Konteiners
1AR02724	4026639227249	50 m	1,5 m	75 m ²	12 kg	1	20
1AR02726	4026639227263	50 m	3 m	150 m ²	24 kg	1	20

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamā konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālo tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruni +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheinalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de



Priekšrocības

- ✓ Lielāka drošība: Uguns reakcijas klase B-s1, d0
- ✓ Drošas komponentes: Atvērts difūzijai tajā pašā laikā hermētiska membrāna kas pasargā no lietus
- ✓ Nav redzams zem atvērtas fasādes: Melna membrāna, apdruka veikta pārlaiduma vietās.
- ✓ Maksimāla aizsardzība pret novecošanos un termostabilitāte pateicoties monolītai membrānai
- ✓ 6 mēneši noturība pret tiešiem saules stariem.

Pamatnosacījumi

SOLITEX FRONTA QUATTRO FB membrāna ir jāuzliek ar melno pusi uz āru. Membrāna tiek uzstādīta horizontāli to nedzauz nostiepjot.

Kad tiek izmantota atvērtām fasādēm sprauga starp dēļiem nedrīkst pārsniegt 35 mm. Dēļu platumam ir jābūt 3 reizes lielākam par spraugu. Attālumam starp fasādi un membrānu ir jābūt vismaz 20 mm.

Membrānas fiksāciju nedrīkst veikt vietās kur notek ūdens.

Papildus nosacījumi būvniecības laikā - fasādi nepieciešams nosegt būvniecības laikā, ja tiek plānoti ilglaicīgāki darbu pārtraukumi.



Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsīm par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

