

SOLITEX MENTO ULTRA

Pastiprināts jumta seguma segums ar augstu nodilumizturību



Tehniskie dati

		Materiāls
Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums		Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna		TEEE, monolīta
Armējums		Polipropilēna neaustais audums
Īpašības	Normatīvs	Vērtība
Krāsa		antracīts
Virsmas svars	LVS EN 1849-2	200 g/m ²
Biezums	LVS EN 1849-2	0,90 mm
Ūdens tvaika pretestības koeficients μ	LVS EN ISO 12572	167
sd vērtība	LVS EN ISO 12572	0,15 m
Ugunsizturība	LVS EN 13501-1	E
Pakļaušana brīvai atmosfēras ledarbībai		4 mēnešus
Ūdensnecaurlaidīgi savienojumi ar "connect" tehnoloģiju, ja limēšanai tiek izmantots TESCON VANA.	LVS EN 13859-1	W1
Virrspāru/ Zemlatu membrānas	ZVDH- Produktdatenblatt	USB-A / UDB-A
Pagaidu jumta segums; piemērots kā ...	ZVDH	jā
Ūdens stabs	LVS EN ISO 811	> 2.500 mm
Pretestība Ūdens caurlaidība ne-/novecojs*	LVS EN 13859-1	W1 / W1
Maksimālais stiepes izturība gareniski/šķērsām	LVS EN 13859-1 (A)	780 N/5 cm / 490 N/5 cm
Maksimālā stiepes izturība gareniski/šķērsvirzienā novecojusi*	LVS EN 13859-1 (A)	780 N/5 cm / 555 N/5 cm
Pagarinājums gareniski/šķērsvirzienā	LVS EN 13859-1 (A)	19 % / 14 %
Pagarinājums, kas novecojis gareniski/šķērsvirzienā*	LVS EN 13859-1 (A)	18 % / 12 %
Izturība pret plīsumiem gareniski/šķērsvirzienā	LVS EN 13859-1 (B)	430 N / 370 N
*) Izturīgums pēc mākslīgās vecināšanas	LVS EN 1297 / LVS EN 1296	izturēts
Elastība zemā temperatūrā	LVS EN 1109	-40 °C
Temperatūras stabilitāte		pastāvīga -40 °C līdz +100 °C
Siltumvadītspēja		0,04 W/(m·K)
Lielizmēra ķieģeļu caurkrišanas drošība	DIN 4426, 5.2	izturēts
CE-marķējums	LVS EN 13859-1	pieejams

Pielietojums

Armēta 4-kārša difūzijai atvērta jumta membrāna lietošanai zem spārēm un jumta seguma, piemērota iekļāšanai brīvi nospriegojot uz dēļiem, MDF un kokšķiedras jumta plāksnēm, kā arī visu veidu siltumizolācijas materiāliem.

Nodrošina Vācijas normatīva DIN 4426, 5.2.punkta „letais aizsardzībai pret krišanu uz jumtiem“ (2.tabula – Jumta membrānu stiepes izturība atbilstoši DIN EN 13859-1, 5.2.6, t.i. ≥ 450 N/5 cm) prasību izpildi, gadījumos, kad lietots liels latojuma atstatums lielizmēra jumta dakstiņu montāžai. Piemērots iepūšamiem siltumizolācijas materiāliem.

Piegādes forma

Art. nr.	GTIN	Garums	Platums	Saturs	Svars	Pārdošanas vienība	Konteiners
1AR00629	4026639206299	50 m	1,5 m	75 m ²	16,5 kg	1	20

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamā konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheinalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de



Priekšrocības

- ✓ Augsta darba aizsardzība uztādot arī lielzīmēra jumta dakstiņus atbilstoši DIN 4426 prasībām
- ✓ Nodrošina būvkonstrukciju drošību: augsta difūzijas atvērtība un maksimāla lietus gāzu necaurlaidība
- ✓ Sausas būvkonstrukcijas: bezporu TEEE-funkcionālā-membrāna aktīvi izvada mitrumu uz āru
- ✓ Ilgstoša aizsardzība, pateicoties TEEE-membrānas augstai karstumizturībai un nenovecošanas spējai
- ✓ Elastīgs montāžas laiks dēļ membrānas 4 mēnešu brīvas pakļaušanas atmosfēras iedarbībai
- ✓ Augsta būvkonstrukciju aizsardzība būvniecības laikā: piemērota kā pagaidu jumta segums

Pamatnosacījumi

SOLITEX MENTO uzstādāma ar apdrukāto pusi pret strādājošo. Tā iekļājama nostiepti un bez atkarēm līmeniski (paralēli jumta dzegai) kā jumta membrāna zem jumta seguma vai spārēm. Membrānu montējot uz spārēm, spāru atstatumam jābūt ne lielākam kā 100 cm.

Stiprinājumus nedrīkst ierīkot vietās, kur ūdens notekot uzkrājas (piem., satekā).

Nesiltinātos, neizbūvētos bēniņos jāparedz kores ventilācija. Tamdēļ SOLITEX membrānu nepieciešams nobeigt 5 cm pirms kores. Papildus neizbūvētos bēniņos jāparedz bēniņu pastāvīgā ventilācija. Pēc tam membrānu ieteicams aizsargāt no ilgstošanas UV-starojuma ietekmes (piem., logu tonēšana).

Saskaņā ar Vācijas jumtīķu asociācijas (ZVDH) rekomendācijām, lai aizsargātu konstrukcijas būvniecības laikā, SOLITEX MENTO ULTRA jumta membrānas 4 mēnešus drīkst izmantot kā pagaidu jumta segumu. Jumta slīpumam jābūt vismaz 14°.

Lai to nodrošinātu, jāizmanto sistēmkomponentes - TESCON NAIDECK naglu vietu hermetizācijai, ORCON F pieslēgumu līme, kā arī TESCON VANA pārklājumu vietu salīmēšanai vai pieslēgumiem pie norobežojošām konstrukcijām. Connect variants aprīkots ar divām pašlīmējošām joslām drošai hermetizācijai. Montējot un līmējot membrānu jāievēro Vācijas jumta segumu izstrādātāju noteiktās produktu specifikācijas. Saskaņā ar šīm specifikācijām, membrāna piemērota kā zemspāru membrāna, nokļājot jumtu ar jumta dakstiņiem vai jumta flīzēm, ar vienkāršu pārklājumu papildus aizsardzībai pret lietu. Lietojot membrānu zem jumta seguma, ar vienkāršu pārklājumu tā piemērota lietus aizsardzībai arī īpaši austi izvirzītu prasību gadījumos.

Stāk par beramiem izolācijas materiāliem

SOLITEX MENTO ULTRA var lietot arī kā norobežojošo slāni visa veida iepušamajām siltumizolācijām. Armatūras šķiedras nodrošina membrānas minimālu stiepi siltumizolācijas iepūšanas laikā.

Ieteicams zem šķērslatuma ierīkot naglu hermetizācijas slāni (piem., TESCON NAIDECK). Latojumam jābūt ierīkotam jau pirms siltumizolācijas iepūšanas. Lai novadītu mitrumu, kas varētu rasties zem jumta seguma, pa vidu starp spārēm papildus centrā starp ierīkotajām garenlatām, stiprinot pie šķērslatām, jāierīko vēl viena garenlata, kas ir par 1 cm biezāka nekā šķērslata. Tā ierobežo arī membrānas uzpūšanas siltumizolācijas iepūšanas laikā un saglabā nepieciešamo ventilācijas spraugas lielumu.

Ja siltumizolāciju iepūš no ārpuses, iepūšanas vietas pēc tam ieteicams aizlīmēt ar 15 cm platām TESCON VANA līmlentēm.



Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamu konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsīm par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

