

SOLITEX ADHERO VISTO

Skaidri, per visą paviršių klijuojama hermetiška ir nuo atmosferos poveikio apsauganti membrana



Technische Daten

Medžiaga	
Fleece	Polipropilenas
Membrana	Polietileno kopolimeras
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klijai
Išleisti filmą	silikonu dengta PE plėvelė

Savybės	Reglamentas	Vertė
Spalva		permatomas
Paviršiaus svoris	EN 1849-2	210 g/m ²
Storis	EN 1849-2	0,65 mm
Atsparumo vandens garams koeficientas μ	EN 1931	4,615
sd vertė	EN 1931	3 m
Ugnies klasė	EN 13501-1	C s1,d0
Grindų apsauga nuo lauko poveikio statybos metu		42 dienos
Vandens stulpelis	EN ISO 811	10.000 mm
Vandens nepralaidumas nebrandintas/brandintas*	EN 1928	W1 / W1
Sandarumas		perduota
Didžiausia išilginio / kryžminio tempimo jėga	EN 13859-1 (A) / -2 (A)	190 N/5 cm / 180 N/5 cm
Pailgėjimas išilgai / skersai	EN 13859-1 (A) / -2 (A)	60 % / 60 %
Atsparumas išilginiam / skersiniam plyšimui	EN 12310-1	250 N / 250 N
*) Ilgaamžiškumas po dirbtinio senėjimo	EN 1297 / EN 1296	perduota
Elgesys lenkiant šaltuoju būdu	EN 1109	-41 °C
Atsparumas temperatūrai		nuolatinis -40 °C iki 80 °C
Šilumos laidumas		0,04 W/(m·K)
CE ženklinimas	EN 13859-1/-2	taip

Taikymo sritys

Grindų laikina apsauga statybų metu

Dėl sukibimo su visu paviršiumi ši membrana laikinai apsaugo daugiaaukščių CLT (kryžminio sluoksniuotojo medžio) arba medinio karkaso pastatų tarpines grindis statybos laikotarpiu.

Iškirstyti apsauginę plėvelę

Juostos plotis Padalijimas (apytiksliai)

0,5 m	-
1 m	0,25 0,75 m
1,5 m	0,25 1,25 m

Pristatymo formos

Art. nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Turinys	Svoris	Pardavimo vienetas	Konteineris
1AR04026	4026639240262	30 m	1,5 m	45 m ²	10,5 kg	1	24
1AR04036	4026639240361	30 m	1 m	30 m ²	7 kg	1	48
1AR04051	4026639240514	30 m	0,5 m	15 m ²	3,5 kg	1	72

Čia pateikta informacija pagrįsta praktine patirtimi ir dabartinėmis žiniomis. Mes pasilikame teisę keisti rekomenduojamą dizainą ir apdorojimą arba atlikti pakeitimus dėl technikos raidos ir su tuo susijusio mūsų gaminių kokybės gerinimo. Mes mielai informuosime jus apie dabartinę techninę padėtį tuo metu, kai naudosite mūsų gaminius.

Daugiau informacijos apie paraišką ir statybą rasite "pro clima" planavimo dokumentuose. Jei turite klausimų, siųskite užklausą "pro clima Lietuva" adresu info@proclima.lt.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de



Privalumai

- ✓ Statybos metu apsaugo konstrukciją nuo atmosferos poveikio
- ✓ 6 savaites veikiant lauke, kai grindys apsaugomos statybos metu
- ✓ Palengvinami paruošiamieji darbai: žymėjimai, jungtys ir perėjimai grindyse lieka matomi
- ✓ Saugus darbas: neslidus paviršius, net ir esant drėgnoms sąlygoms
- ✓ Vandeniui atsparūs SOLID klizai užtikrina greitą sukibimą su paviršiumi ir užlaidų zonose

Paviršiai

Grindų laikina apsauga statybų metu

Prieš dengdami membranas nuvalykite pagrindinius paviršius - pašalinkite bet kokius išsikišusius elementus. Ant užšalusių paviršių sukibimas neįmanomas. Ant klijuojamų medžiagų neturi būti vandens nepraleidžiančių medžiagų (pvz., riebalų ar silikono). Pagrindiniai paviršiai turi būti pakankamai sausi ir stabilūs.

Patikrinti pagrindo tinkamumą yra jūsų pareiga; tam tikrais atvejais rekomenduojama atlikti sukibimo bandymus.

Pagrindų sąlygos


Grindų laikina apsauga statybų metu

SOLITEX ADHERO VISTO turi būti montuojamas spausdintine puse į montavimo specialistą; jis gali būti montuojamas ant stabilų plokščių formos pagrindų (pvz., CLT, OSB, medžio drožlių plokščių ir faneros lakštų). Įdubimai paviršiuje, pavyzdžiui, plyšiai, grioveliai ir pan. - padidina pratekėjimą po SOLITEX ADHERO membranomis, todėl, jei įmanoma, jų reikėtų vengti. Kad būtų užtikrintas hidroizoliacinis įrengimas, membranos turi būti montuojamos be įlenkimų ir raukšlių. Montuodami membranas, tvirtai įtrinkite jas į vietą, naudodami, pavyzdžiui, šepetį arba PRESSFIX XL įrankį.

Jei SOLITEX ADHERO VISTO turi būti klijuojama prie grindų elementų surenkamojo montavimo etape, elementų ir membranų jungtims apklijuoti reikia naudoti TESCON VANA. Juostos plotį pasirinkite taip, kad abiejų elementų juostos plotis būtų ne mažesnis kaip 5 cm. Užtikrinkite, kad bent 5 cm pločio TESCON VANA juosta uždengtų SOLITEX ADHERO VISTO ir sujungimų vietose. Tęskite sandarų perėjimą iki maždaug 10-15 cm aukščio ties gretimais vertikaliais elementais.

SOLITEX ADHERO VISTO gali laikinai apsaugoti daugiaaukščių CLT (kryžmai klijuotos medienos) arba medinių karkasinių pastatų tarpines grindis statybos metu iki 6 savaičių.

Vanduo turi būti nuleidžiamas nuo pastato elemento paviršiaus, pavyzdžiui, naudojant ADHERO grindų drenažą. Trumpalaikis (ne daugiau kaip 24 val.) 30 mm susikaupimo gylis neturėtų būti viršytas.



Čia pateikta informacija pagrįsta praktine patirtimi ir dabartinėmis žiniomis. Mes pasilikame teisę keisti rekomenduojamą dizainą ir apdorojimą arba atlikti pakeitimus dėl technikos raidos ir su tuo susijusio mūsų gaminių kokybės gerinimo. Mes mielai informuosime jus apie dabartinę techninę padėtį tuo metu, kai naudosite mūsų gaminius.

Daugiau informacijos apie paraišką ir statybą rasite "pro clima" planavimo dokumentuose. Jei turite klausimų, siųskite užklausą "pro clima Lietuva" adresu info@proclima.lt.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

