



Tehniskie dati

Materiāls		
Pamatmateriāls	2-daļīga speciālmembrāna no PP flīsa un TEEE funkcionālās plēves	
Līme	speciāla akrilātīme	
Īpašības	Normatīvs	Vērtība
Krāsa		tumši pelēka
sd vērtība	LVSEN ISO 12572	0,05 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai		3 mēnešus
Izturība pret lietusegāzēm	ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5	600 Pa, visā lentes laukumā
Ūdens stabs	LVSEN ISO 811	> 2.500 mm
Saķēres prasības, ne-/vecināts	DIN 4108-11 / EN 17990	izturēts
Apmetams		jā
Iestrādes temperatūra		no -10 °C
Temperatūras stabilitāte		pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana		sausā un vēsā vietā

Pielietojums

Ārējiem vēja necaurlaidīgiem savienojumiem, kas ir izturīgi pret lietus iedarbību, starp logiem vai durvīm un blakus esošajām ēkas sastāvdaļām, ar trim līmlentēm.

Piegādes forma

Art. nr.	GTIN	Garums	Platums	Svars	Pārdošanas vienība	Konteiners
11946	4026639119469	30 m	85 mm	0,85 kg	8	240
11947	4026639119476	30 m	120 mm	1 kg	8	240

Priekšrocības

- ✓ Viegli strādāt: īpaši plānas, lai viegli salocīt stūru vietās
- ✓ Neatkarīgi apstiprināta piemērotība: IFT Rosenheimā (DE) izturēti testi saskaņā ar MO-01/1
- ✓ Drošas šuves kombinācijā ar CONTEGA SL izmantošanai iekštelpās
- ✓ Flīsa pusi var apmetināt: noteikta pāreja starp logu vai vēja blīvējumu un apmetumu
- ✓ Elastīga pielietošana: trīs līmlentes izmantošanai uz koka, mūra vai betona konstrukcijām
- ✓ Atbilst standartam: LVS EN 17990:2025 "Siltumizolācija un energotaupība ēkās. Ilgmūžības noteikšanas metode savienojumiem iekštelpām raksturīgos klimatiskajos apstākļos, kam gaisa necaurlaidīgu slāņu izveidei izmantotas līmlentas un līmvielas"

Pamatnes

Pirms līmēšanas notīriet apakšvirsmas. Pielipšana pie sasalušām virsmām nav iespējama. Uz līmējamiem materiāliem nedrīkst būt ūdensnecaurlaidīgu vielu (piemēram, tauku vai silikona). Līmlentes platumam, kas tiks apmests, parasti nevajadzētu pārsniegt 60 mm vai 50 % no griestu platības. Sīki izstrādātus ieteikumus var saņemt no attiecīgā apmetuma ražotāja. Apakšvirsmas virsmām jābūt pietiekami sausām un stabilām.


Pastāvīga saķere tiek panākta uz visām pro clima ārējām membrānām un uz citām zemklāja un sienu apšuvuma membrānām (piemēram, izgatavotām no PP un PET). Adhēziju var veikt uz ēvelētas un krāsotas koksnes, cietas plastmasas, cietas koksnes paneļiem (skaidu plātnes, OSB un saplākšņa paneļi). Savienojumu līmēšanai uz mūra, betona vai raupjas pamatnes izmantojiet ORCON F.

Vislabākos rezultātus strukturālās stabilitātes ziņā var sasniegt uz augstas kvalitātes pamatnēm. Jūsu pienākums ir pārbaudīt pamatnes piemērotību; atsevišķos gadījumos ieteicams veikt adhēzijas testus.

Nepietiekami stabilas pamatnes gadījumā ieteicams veikt iepriekšēju apstrādi ar TESCON PRIMER.

Pamatnosacījumi

Logu lentes montāžas laikā nedrīkst pakļaut stiepes deformācijai. Spiediet stingri, lai nostiprinātu līmlentes vietā. Pārliecinieties, ka spiediens ir pietiekams. Vēja necaurlaidīgus un pret lietusegāzēm noturīgus blīvējumus var panākt tikai tad, ja blīvējuma lente ir uzstādīta bez krokām un pārrāvumiem. Apmetot jāievēro apmetuma ražotāja ieteikumi attiecībā uz neabsorbējošām pamatnēm. Var būt nepieciešama saistviela.



Prüfbericht Nr. 14-001438-PR02
(PB-E03-020310-de-02)
• CONTEGA SL EL ORCON F
• CONTEGA EXO EL ORCON F
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
26.02.2016

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de