



Tehniskie dati

Materiāls	
Pamatmateriāls	PET flīsis ar funkcionālu membrānu un stiebrojumu
Līme	speciāla akrilāta spiedien aktivizējama līme
Atdalošā kārta	ar silikonu apstrādāta PE-folijs

Īpašības	Normatīvs	Vērtība
Krāsa		gaiši zils / tumši zils
Biezums		1,3 mm
sd vērtība	LVSEN 1849-2	2,3 m
Saķēres prasības, ne-/vecināts	DIN 4108-11 / EN 17990	izturēts
Iestrādes temperatūra		no -10 °C
Temperatūras stabilitāte		pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana		sausā un vēsā vietā

Pielietojums

Noteiktiem membrānu vai koka paneļu savienojumiem ar apmetamām komponentēm (mūra vai betona).

Piegādes forma

Art. nr.	GTIN	Garums	Platums	Svars	Pārdošanas vienība	Konteiners
10124	4026639016058	15 m	200 mm	1 kg	4	120

Priekšrocības

- ✓ Ietaupa laiku: nav nepieciešams apmetuma pastiprinājums.
- ✓ Noteikta pāreja starp tvaika barjeru un apmetumu
- ✓ Drošs savienojums: armējums palielina pieguļošās apmetuma pamatnes stabilitāti.
- ✓ Standarta prasībām atbilstoša konstrukcija: Hermētiskiem savienojumiem saskaņā ar DIN 4108-7, LVS EN 17990:2025 "Siltumizolācija un energotaupība ēkās. Ilgmūžības noteikšanas metode savienojumiem iekšējās klimatiskajās apstākļos, kam gaisa necaurlaidīgu slāņu izveidei izmantotas līmlentas un līmvielas", SIA 180 un OENORM B 8110-2.
- ✓ Labākās vērtības piesārņotāju testā, tests veikts saskaņā ar ISO 16000.

Pamatnes

Pirms līmēšanas notīriet pamatnes.

Uz sasalušām pamatnēm līmēšana nav iespējama. Uz līmējamajiem materiāliem nedrīkst būt atgrūstošu vielu (piemēram, smērvielu vai silikonu). Noņemiet nolobījušos vecos pārklājumus vai tamlīdzīgi. Virsmām jābūt pietiekami sausām un nestspējīgām.

Pastāvīga saķere tiek panākta ar visām pro clima iekšējām membrānām un citām tvaika kontroles un gaisa hermētiskajām membrānām (piemēram, no PE, PA, PP un folijai).

Līmēšanu var veikt uz ēvelētas un krāsotas koksnes, cietas plastmasas, cietas koksnes paneļiem (skaidu plātnes, OSB un BFU paneļi).

PET flīsi var iestrādāt apmetuma slānī uz visiem apmetamajiem pamatiem, piemēram, ķieģeļiem, kaļķakmens ķieģeļiem, gāzbetonu, pemzi, betonu utt.

ORCON F izmantojiet savienojumu līmēšanai uz mūra, betona vai raupja pamata.

Labākie rezultāti konstrukcijas drošībai tiek sasniegti uz augstas kvalitātes pamatnēm.

Pamatnes piemērotība jāpārbauda uz pašu atbildību; ja nepieciešams, ieteicams veikt testa līmēšanu.

Pamatnēm, kas nav nestspējīgas, ieteicams veikt iepriekšēju apstrādi ar TESCON PRIMER.

Pamatnosacījumi

Līmes Savienojumu nedrīkst pakļaut stiepes slodzei.

Nodrošiniet pietiekamu pretpiespiedienu.

Hermētisku savienojumu var panākt tikai tad, ja savienojošā lente ir uzstādīta bez krokām un nepārtraukti.

Ātri novērsiet paaugstinātu telpas mitrumu, pastāvīgi un nepārtraukti vēdinot, ja nepieciešams, uzstādiet ēkas žāvētāju.

Apmetot jāievēro apmetuma ražotāja ieteikumi attiecībā uz neabsorbējošām pamatnēm. Var būt nepieciešams līmēšanas līdzeklis.

Ja hermētiskais savienojums tiek izveidots tikai pēc apmēšanas, mitrums var iekļūt siltumizolācijā vai traucēt būvniecības procesu. CONTEGA PV novērš šo problēmu.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Tested for hazardous substances according to



Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de