

Iepriekš salocīta, inteligenta, ar līmi visās lentas platumā apmetuma un logu blīvējuma lente iekšdarbiem un ārdarbiem.



Tehniskie dati

Materiāls	
Pamatmateriāls	PP-aizmugures flīsis, PE-kopolīmerāra speciāla membrāna
Līme	Modificēta, ūdens izturīga SOLIDO līme
Atdalošā kārtā	Sadalīta, ar silikonu pārklāta PE loksne

Īpašības	Normatīvs	Vērtība
Krāsa		Melna. Apdruka: zaļa
mainīga mitruma sd-vērtība	LVSEN ISO 12572	0,4 - > 25 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai		8 mēnešus
Ūdens stabs	LVSEN ISO 811	> 2.500 mm
Saķeres prasības, ne-/vecināts	DIN 4108-11 / EN 17990	izturēts
Apmetams		jā
Iestrādes temperatūra		no -10 °C
Temperatūras stabilitāte		ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana		sausā un vēsā vietā

Pielietojums

Izmantošanai iekšējās tvaika izolācijai un hermētiskām šuvēm starp membrānām vai koka paneļiem un logiem, durvīm vai minerālmateriālu virsmām. Izmantošanai ārpus telpām attiecīgi vēja necaurlaidīgiem savienojumiem, kas ir noturīgi pret lietusgāzēm.

Atdalošā papīra daļums

Lentas platums Daļums (apt.)

80 mm 15 | 65 mm
100 mm 15 | 35 | 50 mm

Piegādes forma

Art. nr.	GTIN	Garums	Platums	Plēves sadalījums	Svars	Pārdošanas vienība	Konteiners
1AR03535	4026639235350	20 m	80 mm	15 65 mm	0,67 kg	12	252
1AR03538	4026639235381	20 m	100 mm	15 35 50 mm	1,23 kg	8	240
1AR03568	4026639235688	20 m	150 mm	15 65 70 mm	1,85 kg	6	126

Priekšrocības

- ✓ Uzticama uzstādīšana: viena un tā pati lente iekšējai un ārējai lietošanai, pateicoties intelligentai funkcionālajai membrānai.
- ✓ Ietaupa darbu, pateicoties iepriekšējai salocīšanai un atklātai pirmajai līmētajai virsmai
- ✓ Drošas šuves: ūdensizturīgajai SOLID līmei ir ārkārtīgi spēcīga saķere arī uz minerālmateriālu pamatnēm.
- ✓ Īpaši plāns: vieglai locīšanai stūru zonās
- ✓ Standartiem atbilstoša konstrukcija: gaisa necaurlaidīgai līmēšanai saskaņā ar DIN 4108-7, LVS EN 17990:2025 "Siltumizolācija un energotaupība ēkās. Ilgmūžības noteikšanas metode savienojumiem iekšējām raksturīgās klimatiskajās apstākļos, kam gaisa necaurlaidīgu slāņu izveidei izmantotas līmlentas un līmvielas", SIA 180 un RE 2020.
- ✓ Flīsa pusi var apmest ar apmetumu: definēta pāreja starp logu šuvēm un apmetumu
- ✓ Lieliski rādītāji bīstamo vielu testos, pārbaudīts saskaņā ar ISO 16000 novērtēšanas shēmu

Pamatnes


Pirms lentes uzklāšanas notīriet pamatvirsmas. Nevienmērīgas minerālu pamatvirsmas var būt nepieciešams izlīdzināt. Uz sasalušām virsmām adhēzija nav iespējama. Uz līmējamajiem materiāliem nedrīkst būt ūdensnecaurlaidīgas vielas (piemēram, tauki vai silikons). Līmlentes platumam, kas tiks apmests, parasti nevajadzētu pārsniegt 60 mm vai 50 % no atklātā laukuma. Sīki izstrādātus ieteikumus var saņemt no attiecīgā apmetuma ražotāja. Apakšvirsmas virsmām jābūt pietiekami sausām un stabilām.

Pastāvīga saķere tiek panākta uz visām pro clima iekšējām un ārējām membrānām, uz citām tvaika izolācijas un hermētiskām membrānām (piemēram, no PE, PA, PP un alumīnija) un uz citām pamatnes un sienu oderējuma membrānām (piemēram, no PP un PET). Adhēziju var veikt uz ēvelētas un krāsotas koksnes, cietas plastmasas, cietas koksnes paneļiem (skaidu plātnes, OSB un saplākšņa paneļi), metāla (caurules, logi u. c.) un uz minerālmateriālu pamatnēm, piemēram, betona un mūra.

Vislabākie rezultāti attiecībā uz uzticamību tiek sasniegti uz augstas kvalitātes pamatvirsmas. Jūsu pienākums ir pārbaudīt pamatnes piemērotību; atsevišķos gadījumos ieteicams veikt adhēzijas testus. Ja pamatnei ir nepietiekama stabilitāte, ieteicams veikt iepriekšēju apstrādi ar TESCON PRIMER.

Pamatnosacījumi

Veicot montāžas darbus lentas nedrīks nostiept. Akurāti piespiest lipošo daļu pie virsmas, pārliecinoties, ka virsma ir pietiekoši noturīga. Gaisa necaurlaidīgs savienojums izveidojas tikai tad, ja līmlentā nav izveidojušies pārrāvumi. Lai izvairītos no pārlietu liela mitruma uzkrāšanās, teplas ir pietiekoši jāventilē, nepieciešamības gadījumā uzstādot būvniecības fēnu. Veicot apmetumu, lūdzu, ievērojiet apmetuma ražotāja ieteikumus par neabsorbējošām virsmām.



Tested for hazardous substances according to



Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de