



Tehniskie dati

Materiāls	
Pamatmateriāls	PP flīsis, PP kopolimēra speciālā membrāna
Līme	modificēta ūdensizturīga SOLID līme
Atdalošā kārta	Dalījums 1 vai 2 daļās, ar silikonu pārklāta PE folija

Īpašības	Normatīvs	Vērtība
Krāsa		balta
sd vērtība	LVSEN 1931	2,8 m
Hermētiskums	ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5	līdz 1000 Pa
Saķēres prasības, ne-/vecināts	DIN 4108-11 / EN 17990	izturēts
Apmetams		jā
Iestrādes temperatūra		no -10 °C
Temperatūras stabilitāte		pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana		sausā un vēsā vietā

Pielietojums

CONTEGA SOLIDO SL iekšējā logu lenta ar līmi pilnā lentas platumā var tikt apmesta, nodrošina gaisa necaurlaidīgu un mitrumu atgrūstošu logu un durvju savienojumu ar sienas konstrukcijām izveidi. Var tikt pielietots koka un minerālām virsmām, tādām kā betons, bloki, u.c. Modificētā ūdensizturīgā SOLID līme nodrošina ātru un paliekošu savienojumu izveidi ar materiālu virsmām. Savienojums ir gaisa necaurlaidīgs un var tikt noslogots. Flīša daļu var apmest saskaņā ar mūsu norādījumiem.

Piegādes forma

Art. nr.	GTIN	Garums	Platums	Plēves sadalījums	Svars	Pārdošanas vienība	Konteiners
16038	4026639160386	30 m	80 mm	20 60 mm	1,1 kg	8	288
15985	4026639159854	30 m	100 mm	20 40 40 mm	1,4 kg	8	288
1AR01629	4026639216298	30 m	150 mm	20 70 60 mm	2,1 kg	8	192
1AR01637	4026639216373	30 m	200 mm	20 100 80 mm	2,8 kg	4	144

Priekšrocības


- ✓ Līme pilnā platumā nekavējoties izveido gaisa necaurlaidīgu savienojumu un var tikt noslogots
- ✓ Pateicoties modificētai SOLID līmei tiek iegūta ļoti stipra liptspēja pie minerālām virsmām
- ✓ Var tikt apmesta
- ✓ Var līmēt pirms vai pēc logu montāžas
- ✓ Viegli uzstādāms
- ✓ Konstrukcija atbilst standartiem: hermētiskiem savienojumiem saskaņā ar DIN 4108-7, LVS EN 17990:2025 "Siltumizolācija un energotaupība ēkās. Ilgmūžības noteikšanas metode savienojumiem iekštelpām raksturīgos klimatiskajos apstākļos, kam gaisa necaurlaidīgu slāņu izveidei izmantotas līmlentas un līmvielas", SIA 180 un OENORM B 8110-2
- ✓ Labākās vērtības piesārņotāju testā, testā, kas veikts saskaņā ar ISO 16000

Pamatnes


Pirms montāžas virsmas ir jānotīra ar tīrdu drānu vai izmantojot saspiesto gaisu. Nelīdzenās minerālās virsmas ir jāizlīdzina izmantojot apmetumu. Līmlentes nepielip pie sasalušām virsmām. Nav pieļaujama ūdens atgrūstošu vielu esamība uz virsmām (piem. Smērvielas, silikons). Virsmām jābūt sausām un noturīgām. Noturīgi savienojumi veidojas arī ar visām pro clima iekštelpu membrānām un ar citām tvaika izolācijas membrānām (piem.ražots no PE, PA, PP vai alumīnija). Pielipšana tiek nodrošināta arī uz tīra un krāsota koka, cieta plastikāta, OSB, finiera un uz minerālām virsmām ka betons, mūrēšanas bloki. Labākais rezultāts tiek sasniegts ja virsmas ir tīras un noturīgas. Tā ir Jūsu atbildība pārbaudīt virsmas noturību; dažos gadījumos ir veicama pielipšanas testi. Gadījumos, ja virsmas nav pietiekoši noturīga var tikt izmantota grunts TESCON PRIMER RP, TESCON SPRIMER.

Pamatnosacījumi

Veicot montāžas darbus lentas nedrīkst nostiept. A kurāti piespiest līpošo daļu pie virsmas pārliecinoties, ka virsma ir pietiekoši noturīga. Gaisa necaurlaidīgs savienojums tiek nodrošināts, ja līmlentā nav izveidojušies pārrāvumi. Teplis ir pietiekoši jāventilē lai izvairītos no pārlieku lielā mitruma uzkrāšanās.



Prüfbericht Nr. 15-003305-PR01
(PB-E03-020310-de-02)
• CONTEGA SOLIDO SL-D
• CONTEGA SOLIDO EXO-D
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
15.03.2016



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Tested for hazardous substances according to



Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de