



Tehniskie dati

	Materiāls
Strukturētais pamatmateriāls	Polipropilēna
Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna	TEEE, monolītiska
Pašlīmējošām līmes joslām	Butilkaučuks

Īpašības	Normatīvs	Vērtība
Krāsa		antracīts
Virsmas svars	LVS EN 1849-2	420 g/m ²
Biezums	LVS EN 1849-2	8,0 mm
Ūdens tvaika pretestības koeficients μ	LVS EN ISO 12572	6
sd vērtība	LVS EN ISO 12572	0,05 m
Ugunsizturība	LVS EN 13501-1	E
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai		3 mēnešus
Ūdensnecaurlaidīgi savienojumi ar "connect" tehnoloģiju vai TESCON līmlenti	LVS EN 13859-1	W1
Ūdens stabs	LVS EN ISO 811	10.000 mm
Pretestība Ūdens caurlaidība ne-/novecots*	LVS EN 13859-1	W1 / W1
Maksimālais stiepes izturība gareniski/šķērsām	LVS EN 13859-1 (A)	220 N/5 cm / 170 N/5 cm
Maksimālā stiepes izturība gareniski/šķērsvirzienā novecojusi*	LVS EN 13859-1 (A)	185 N/5 cm / 160 N/5 cm
Pagarinājums gareniski/šķērsvirzienā	LVS EN 13859-1 (A)	60 % / 70 %
Pagarinājums, kas novecojis gareniski/šķērsvirzienā*	LVS EN 13859-1 (A)	40 % / 50 %
Izturība pret plīsumiem gareniski/šķērsvirzienā	LVS EN 13859-1 (B)	130 N / 135 N
*) Izturīgums pēc maksīgās vecināšanas	LVS EN 1297 / LVS EN 1296	izturēts
Elastība zemā temperatūrā	LVS EN 1109	-40 °C
connect-līmēšana		no +0 °C
Temperatūras stabilitāte	EN 1109, EN 1296, EN 1297	pastāvīga -40 °C līdz +100 °C
Siltumvadītspēja		0,04 W/(m·K)
CE-marķējums	LVS EN 13859-1	pieejams

Pielietojums

Lieto kā apšuvuma vai fasādes membrānu ventilējamām un neventilējamām konstrukcijām kombinācijā ar visiem jumta un fasādes materiāliem, piemēram, titāna cinku, alumīniju, nerūsējošo tēraudu, cinkotu tēraudu, varu u. c. Tangle membrānas palielina konstrukcijas drošību, un tāpēc tās iesaka vadošie metāla jumtu ražotāji. 8 mm biezais 3D sadalošais slānis, kas izgatavots no PP pinuma, aizsargā jumta segumu no ūdens aizsērēšanas un slāpē lietus vai krusas radīto troksni.

Piegādes forma

Art. nr.	Garums	Platums	Saturs	Svars	Pārdošanas vienība	Konteiners	GTIN
12739	25 m	1,5 m	37,5 m ²	15 kg	1	10	4026639127396

Priekšrocības

- ✓ Visaugstākā izturība pret novecošanu un termostabilitāte, pateicoties TEEE membrānai
- ✓ Droša žāvēšana: ļoti difūza (s_d vērtība = 0,05 m)
- ✓ Aizsargā pret koroziju un nodrošina labāku skaņas izolāciju, pateicoties 3D atdalīšanas slānim.
- ✓ Sausas ēkas sastāvdaļas, pateicoties TEEE membrānai, kas nesatur poras un ir noturīga pret lietus iedarbību.
- ✓ Līdz 3 mēnešu āra ekspozīcija
- ✓ Ātra un droša līmēšana, pateicoties integrētajām pašlīmējošajām zonām membrānas garenvirzienā.

Pamatnosacījumi

Uzklājiet SOLITEX UM membrānu tā, lai savītais slānis būtu vērsts uz āru. To uzliek cieši, horizontāli (paralēli karnīzēm) kā norobežojošo membrānu līmenī uz veidiem, kas izgatavoti no masīvkoka vai koka paneļiem.

Stiprinājumus nedrīkst veikt vietās, kur ūdens aizplūst kopā (piemēram, ielejās).

Neizolētos, neapbūvētos bēniņos jānodrošina kores un kores ventilācija. Turklāt nepārbūvētajiem bēniņiem jābūt aprīkoti ar pastāvīgām ventilācijas iekārtām.

Būvniecības posmā jāveic papildu pasākumi (piemēram, brezenta segums) apdzīvotos īpašumos vai īpašumos, kuros jāaizsargā. Ilgāku pārtraukumu gadījumā būtu jāapsver arī brezentu izmantošana. arī jāņem vērā. Uzstādīšanas un līmēšanas laikā jāņem vērā Vācijas jumta seguma nozares noteikumi un normas.



Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de